



GOLDEN SHELL
ARENISCA / SANDSTONE



GOLDEN SHELL

Su color dorado orgánico lleno de estilo y su textura siempre cambiante son las características que definen a la Piedra Natural Golden Shell. Los espacios de exterior actuales se llenan de protagonismo gracias al uso de materiales neutros y de calidad, que brillan por su discreción. Es el caso de Golden Shell, la bella caliza de Levantina que llevará los colores del desierto a los proyectos más especiales.

Its organic, stylish gold colour and ever-changing texture are the characteristics that define Golden Shell Natural Stone.

Today's exterior spaces steal the limelight thanks to the use of neutral quality materials that shine for their discretion. This is the case with Golden Shell, the beautiful Levantina limestone that will bring the colours of the desert to the most distinguished projects.

— NATURALEZA | NATURE

Lumaquela biocalcirrudita con calcite, cuarzo y feldespato, con profusión de fósiles

Shell rock with calcite, quartz and feldspar, with an abundance of fossils

— ACABADOS* | FINISHES*



APOMAZADO
HONED



BRUTO
ROUGH

* Otros acabados disponibles bajo demanda
* Other finishes available on demand.

— FORMATOS | FORMATS



ESPESOR
THICKNESS

TABLA
SLAB

LOSA
TILE

PLAQUETA
TILE

CORTE A MEDIDA
CUT TO SIZE

1.0 cm

1.2 cm

2.0 cm

3.0 cm

A medida / Cut to size



— APLICACIONES | APPLICATIONS



REVESTIMIENTOS EXTERIORES
EXTERIOR CLADDING



PAVIMENTOS EXTERIORES
EXTERIOR PAVING



FACHADAS VENTILADAS
VENTILATED FACADES



PISCINAS
SWIMMING POOLS



REVESTIMIENTOS INTERIORES
INTERIOR CLADDING

— VENTAJAS | ADVANTAGES



RESISTENTES AL FUEGO Y AL CALOR
FIRE- AND HEAT-RESISTANT



RESISTENTES AL PASO DEL TIEMPO
TIME-RESISTANT



CUIDADO Y MANTENIMIENTO FÁCIL
EASY CARE AND MAINTENANCE

— CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | QUALITY AND ENVIRONMENT CERTIFICATES



Características Characteristics	Norma de ensayo Test Standard	Valores Value	
Denominación petrográfica Petrographic denomination	UNE-EN 12407	Lumaquela (Biocalcitrudita Bioesparrudita) Lumachelle	
Densidad aparente (Kg/m ³) Apparent density (Kg/m ³)	UNE-EN 1936	2175 ± 30	
Porosidad abierta (%) Open porosity (%)	UNE-EN 1936	19,3 ± 0,2	
Absorción de agua por presión atmosférica (%) Water absorption by atmospheric pressure (%)	UNE-EN 13755	4,7 ± 0,2	
Permeabilidad al vapor de agua (μ) Permeability to water steam (μ)	UNE-EN 12524	200 / 250	
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) Flexural strength under concentrated load (MPa)	UNE-EN 12372	Valor medio Mean Value (MPa)	
		4,2	
		Desviación estándar Standard deviation (MPa)	
		0,4	
		Valor mínimo esperado Minimum expected value (MPa)	
		3,47	
Variación de la resistencia a la heladicidad después de 56 ciclos hielo-deshielo Decreasing of flexural strength after 56 cycles frost-taw (%)	UNE-EN 12371:02	16	
Resistencia a la abrasión (mm) Abrasion resistance (mm)	UNE-EN 1341 Anexo Annex C	32 ± 1	
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	UNE-EN 14231:2004	Húmedo Wet	Seco Dry
Acabado superficial pulido Polished Surface Finish		58,40 ± 2,47	94,60 ± 3,91
Acabado superficial apomazado Honed Surface Finish		70,27 ± 4,49	90,53 ± 5,37
Acabado superficial bruto Rough Surface Finish		67 ± 3	
Carga de rotura de anclaje Breaking load at dowel hole (N)	EN 13364	700	
Reacción al fuego Fire reaction	Decisión de la Comisión Comision Decision 96/603/EC	Clase A ₁ Class A ₁	

*Disponible declaración de conformidad / EC declaration of conformity available

Datos técnicos generales. Para proyectos específicos, consúltenos; disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.
General technical data; please contact us for specific projects. We offer materials with characteristics which can adapt to your requirements.

Los datos técnicos —y en general la información aquí contenida— se basan en ensayos que se consideran fiables, si bien no se garantiza su exactitud en ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente de la piedra natural.

The technical data and in general the information contained in this Technical Data File is based on tests considered to be reliable. We do not guarantee their accuracy when compared to subsequent tests due to the inherent variability of Natural Stone.

— MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS DE NIWALA

CARE AND MAINTENANCE OF NIWALA FACADES

El mantenimiento adecuado de una fachada de piedra natural contribuye a la durabilidad de sus prestaciones técnicas y sus características estéticas.

En fachadas de Niwala, el mantenimiento recomendado consta de diferentes aspectos, algunos de los cuales son comunes a todas las piedras naturales e incluso a todos los materiales de construcción, y otros son más específicos de este tipo de materiales.

PAUTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Un buen plan de mantenimiento permite adoptar medidas preventivas como la protección y el refuerzo sin llegar a la reposición completa del elemento.

Para ello, la inspección visual periódica y la limpieza de la fachada son muy importantes.

1. Inspecciones visuales periódicas

Cada 3 años se recomienda comprobar el estado de conservación de la piedra natural, vigilando la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas. En particular, se observará la erosión mecánica o química, las humedades accidentales y capilares, posibles desprendimientos, grietas y fisuras.

Si existen elementos metálicos en el sistema, se debe observar la presencia de corrosión o de agua acumulada, así como la aparición de deformaciones.

En el conjunto de la fachada se deberá observar la pérdida de planeidad, aplomados, el correcto soporte de las placas de revestimiento, las grapas...

Se recomienda realizar un reportaje fotográfico de las inspecciones para que sirva de elemento comparativo en el futuro.

2. Limpieza

La limpieza de la fachada se debe planificar con una periodicidad adecuada para evitar que la suciedad se acumule en exceso tanto en el material Niwala como en las tuberías y elementos drenantes. Así se evita que las posibles obstrucciones puedan favorecer la aparición de focos de humedad en la piedra natural. Este período variará en función de dónde se haya colocado la fachada.

A la hora de limpiar la fachada de piedra natural se recomienda acudir a profesionales cualificados que utilizarán los medios más adecuados en cada ocasión.

Para efectuar la limpieza, es muy importante tener en cuenta el efecto final que puede tener en la piedra, ya que puede desvirtuar el carácter propio de la fachada por una limpieza excesiva.

Se recomienda siempre hacer una prueba en una zona poco visible para poder valorar el resultado y la idoneidad de la forma de limpieza desde el punto de vista estético y mecánico.

La aplicación en pavimento, debido a su porosidad, puede requerir limpieza especial.

Caring correctly for a Natural Stone facade will make it both last longer and also retain its beautiful appearance.

We recommend different ways of caring for Niwala facades, some of which are the same for all natural stones and also construction materials, and others are more specific to this material.

CARE AND MAINTENANCE GUIDELINES

A good maintenance plan includes preventive measures to protect and reinforce the facade.

Periodic visual inspection and cleaning of the facade are very important for this.

1. Periodic visual inspections

We recommend checking the condition of the natural stone every three years for cracks, signs of loosening, dampness and stains. Check, in particular, for mechanical or chemical erosion, accidental and capillary dampness, signs of loosening, cracks and fissures.

If metal items have been used, look for signs of corrosion and collections of water as well as deformations.

Check the whole facade to see whether there are tiles out of position, that the vertical level is correct and that the tiles are held in position correctly.

We recommend taking photos to keep a record of the inspections to serve as a basis of comparison for later inspections.

2. Cleaning

Cleaning the facade must be planned at appropriate intervals to avoid excessive accumulation of dirt both on the Niwala material itself and also on the pipes and elements used for draining away water. This will avoid blockages which may lead to the appearance of damp spots in the natural stone. How often this should take place will vary depending on the location of the facade.

When cleaning the Natural Stone facade, we recommend using qualified professionals who will always use the most appropriate means.

It is very important to bear in mind the final effect of the cleaning process on the stone, as excessive cleaning can spoil the facade.

We always recommend carrying out a test in an area that will not be noticed so as to evaluate the results of the particular kind of cleaning from a physical and aesthetic point of view.

Flooring application, due to its porosity, it may require special cleaning.

— MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS DE LUMAQUELA Y ARENISCA CARE AND MAINTENANCE OF SANDSTONE FACADES

2.1. Métodos de limpieza para lumaquila y arenisca

Es muy importante utilizar el método de limpieza adecuado para cada tipo de piedra natural, ya que no tiene que generar subproductos que alteren los elementos pétreos ni debe dañar la superficie de las piezas.

Los métodos de limpieza se pueden clasificar según su tipología en: métodos húmedos, métodos químicos y métodos mecánicos. Los métodos químicos no se recomiendan para piedras naturales como mármoles, calizas y lumaquelas y, en general, para las piedras naturales calcáreas.

Los métodos húmedos se basan en la acción del agua con la que se trata de ir acumulando la suciedad para, posteriormente, sacarla a través del cepillado, rascado o fregado. Si para ello se utilizan cepillos, se recomienda que contengan cerdas metálicas de acero inoxidable o de madera.

Métodos húmedos

Los principales métodos de limpieza húmeda son los siguientes:

- Limpieza mediante agua a presión, si es posible con agua caliente, regulando la presión correctamente para que no sea excesiva y produzca impactos excesivos sobre la piedra natural. Hay que evitar permanecer mucho tiempo lavando en el mismo lugar para evitar erosionar el material.
- Limpieza mediante lluvia de agua: este método se utiliza con el objetivo de ablandar la suciedad depositada en la superficie de la piedra. La limpieza mediante lluvia de agua requiere el uso de gran cantidad de agua, lo que puede ocasionar problemas tanto la aparición de infiltraciones como de sales solubles tras su evaporación.
- Limpieza mediante agua nebulizada: este método utiliza gotas de agua de escaso diámetro, con lo que se consigue reducir el consumo de agua. La limpieza mediante agua nebulizada se utiliza especialmente para eliminar costras negras.
- Limpieza mediante vapor de agua: se debe tener especial cuidado cuando se aplica este método debido al problema que presenta el empleo de altas temperaturas, que pueden generar eflorescencias.
- Limpieza mediante agua atomizada: este método se utiliza para alcanzar zonas de difícil acceso.

Método mecánico

Los métodos mecánicos se basan en el uso de acciones de tipo mecánico. Una de las ventajas de la limpieza mecánica es que no se introducen humedades en la piedra y pueden aclarar mucho el tono de la fachada. Los principales métodos mecánicos de limpieza son los siguientes:

- Limpieza mecánica simple: este método se basa en la eliminación manual de todo tipo de suciedad superficial mediante instrumentos como bisturís, espátulas o papel de lija.
- Limpieza mediante chorro de abrasivos: este método está caracterizado por su gran poder abrasivo. El chorro de abrasivos puede ser húmedo o seco en función de si se utiliza agua. Una variante de este método es el microchorro de arena, que utiliza un polvo abrasivo de menor tamaño y dureza. A la hora de utilizar este sistema, hay que tener en cuenta que la presión sea regulable y el tipo de abrasivo que se va a elegir, que variará en función del grado de suciedad. Su elección dependerá del resultado de la prueba localizada que se haya realizado previamente.

Método químico

Las lumaquelas y areniscas son materiales calcáreos, por lo que no está recomendado utilizar ningún producto de tipo ácido o similar, ya que puede deteriorar la fachada.

En todo caso, se recomienda seguir las instrucciones de las empresas especializadas en la limpieza de fachadas de piedra natural.

2.1. Sandstone cleaning methods

It is essential to use the right method of cleaning for each type of natural stone so as not to generate by-products which alter the stone elements or damage the surface of the tiles.

The different cleaning methods are as follows: water, chemicals or mechanical means. We do not recommend using chemicals for natural stones such as marble, limestone, lumachellas and, in general, for calcareous stones.

Water-based methods use the action of water to deal with dirt that accumulates over time and then removing it by brushing, scraping or scrubbing. We recommend using brushes with stainless steel or wood bristles.

Water-based methods

The main water-based methods of cleaning are:

- High-pressure water, if possible hot, adjusting the pressure so as to avoid creating excessive impact on the natural stone. Do not clean the same place for too long to avoid eroding the material.
- Running water: This method is used to soften the dirt on the surface of the stone. It requires the use of large quantities of water which may lead to the appearance of soluble salts when the water has evaporated.
- Water mist: This method uses droplets of water and therefore reduces the amount of water consumed. It is used specially to remove black mould.
- Steam: Special care must be taken when using this method due to problems associated with the use of high temperatures which may produce efflorescence.
- Atomised water: This method is used for areas which are difficult to reach.

Mechanical methods

Mechanical methods are based on the use of mechanical action. One of the advantages of mechanical cleaning is that it does not involve the use of water which can make the facade lighter in color. The main methods of mechanical cleaning are:

- Simple mechanical cleaning: This method is based on mechanically removing all kinds of superficial dirt using tools such as sharp knives or blades, spatulas or sandpaper.
- Abrasive blasting: This method is highly abrasive. The jet of abrasives can be wet or dry depending on whether water is used. A variation of this method is the use of a microjet of sand which uses smaller and less hard abrasive particles. When using this system you must bear in mind that the pressure should be adjustable and the type of abrasive chosen will depend on the amount of dirt present. The choice will depend on the spot tests carried out previously.

Chemical method


Sandstone is a limestone material, so we do not recommend using acids or similar products as they may damage the facade.

We recommend always following the instructions from companies who specialise in the cleaning of Natural Stone facades.

— INSPIRACIÓN | INSPIRATION

Perfecta para vestir suelos, fachadas o recercados de piscinas, también es idónea para terrazas urbanas, patios y azoteas: el color dorado de su superficie reflejará el sol de los atardeceres. Golden Shell es oro y es textura, una Piedra Natural cuya superficie resulta un placer de acariciar. En ella se refleja una poderosa mezcla de naturaleza orgánica y resistencia atemporal, que hace de Golden Shell la mejor elección para espacios de exterior con vocación de durar.

Perfect for decking out floors, façades or pool surrounds, it is also ideal for urban terraces, courtyards and flat roofs: the gold colour of its surface will reflect the setting sun. Golden Shell is gold and texture, a Natural Stone that is a pleasure to touch. Here is reflected a powerful blend of organic nature and timeless resilience that makes Golden Shell the best choice for outdoor spaces with a long-lasting vocation.



LEVANTINA HQ

Autovía Madrid-Alicante, s/n
03660 Novelda (Alicante), Spain
t +34 965 60 91 84
f +34 965 60 91 09
info@levantina.com

www.levantina.com



LEVANTINA
THE NATURAL STONE COMPANY